

品 番 特 性	TA-100	PR-704	AR-620-2	TA-025	R-25
色相、形狀	淡黃透明液體	淡黃透明液體	淡黃透明液體	淡黃透明液體	淡黃透明液體
固 形 分 (Wt%)	1.0 ± 0.5	4.0 ± 1.0	5.0 ± 1.0	2.5 ± 1.0	22.0 ± 1.0
比 重 (25℃)	0.805 ± 0.01	0.808 ± 0.01	0.805 ± 0.01	0.800 ± 0.01	0.805 ± 0.01
絕緣抵抗 (Ω)	$1 \times (10^{12})$ over	$1 \times (10^{12})$ over	$1 \times (10^{12})$ over	$1 \times (10^{12})$ over	$1 \times (10^{12})$ over
擴 散 率 (%)	85 over	88 over	85 over	88 over	90 over
腐 蝕 性	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格
乾 燥 度	合 格	合 格	合 格	合 格	合 格
酸 值 (mg-KOH/g)	15 ± 2	15 ± 2	26 ± 2	9 ± 2	27 ± 2
閃 火 點 (℃)	12	13	13.3	13	13.3
氯 含 量	0	0	0.04 ± 0.01	0	0.09 ± 0.02
稀 釋 劑	K-37	K-37	K-37	K-37	K-37
預熱板溫 (℃)	85~105	85~105	85~105	80~110	80~110
備 註	適用於無鉛鉚錫製程	適用於無鉛鉚錫製程			